

Wijzonol Eco Primer Z

Producttypering

Sneldrogende grondlaag voor hout e.d., buiten en binnen, op basis van alkyd-emulsie

- Universeel overschilderbaar
- Snelle droging
- Goed schuurbaar
- Uitstekende dekking

Toepassing

Als industriële grondverf op houten ondergronden buiten en binnen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Standaardkleuren: RAL 9001 en RAL 9010
 Witafgeleide kleuren via het Wijzonol AQ Kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkyd-emulsie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,25 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 99 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 40 volume %
Droogtijden	Stofdroog na ca. 30 minuten; tweede laag aan te brengen na ca. 4 uur. Af te monteren na ca. 16 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en de omgevingstemperatuur tijdens en na de applicatie.

Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Lage zijdeglans

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Systeemopbouw 2 lagen Wijzonol ECO Primer Z met een minimale totale droge laagdikte van 100 micrometer.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzonol Eco Primer Z (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Airless en airmix spuiten	
Spuitgegevens	Airless	Airmix
	Druk ca. 10 MPa (100 bar) druk	ca. 9 MPa (90 bar) druk
	Nozzle 0,013 inch	0,013 inch (ca. 1 bar luchtondersteuning)
	Attentie: niet hot-airless verspuiten!	
Verdunning	Gebruiksklaar, afhankelijk van de ondergrond	
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	15 - 35°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 75%	
Reiniging gereedschap/ Apparatuur	Water	
Theoretisch rendement	Bij 100 micrometer droge laagdikte: 4,0 m ² /l	
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60-85% van het theoretisch rendement, wordt o.a. beïnvloed door aard van de ondergrond en de vorm van het te spuiten object (overspray)	
Laagdikte	Minimaal 100 micrometer droog, in twee lagen aangebracht.	
Droging en drogingscondities	Voor een positief eindresultaat adviseren wij na applicatie een minimale luchtcirculatie te hanteren van ca. 20 minuten.	
	Applicatie: minimaal 15°C en maximaal 35°C en een R.V. van minimaal 55% en maximaal 75%.	
	Droging en doordroging: minimaal 48 uur bij 15°C en en een R.V. van maximaal 75%.	
Opslag en afmontage	Extra aandacht besteden aan de opslag, het stapelen en de afmontage van het geveltimmerwerk. Om beschadigingen van de verflagen te voorkomen geschikte afstandblokjes of -folie toepassen. Verticaal opslaan van de gevelelementen strekt tot aanbeveling.	

Toepassing op poreuze houtsoorten: op poreuze houtsoorten zoals Western Red Cedar, Redwood, e.d. het product met ca. 20% water verdunnen. Op deze houtsoorten maximaal 40 micrometer droge laagdikte aanbrengen.

Toepassing op bloedende houtsoorten: Bij toepassing op merbau e.d. kunnen de in water oplosbare inhoudsstoffen van deze houtsoorten door de verflagen zichtbaar worden. Verlenging van de droogtijd tussen de lagen vermindert het risico van doorbloeden.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzonol Eco Primer Z (vervolg)

Onderhoud

Overstaantijd 6 maanden, bij minimaal 100 micrometer droge laagdikte

Milieu en gezondheid

Vlampunt Geen

Veiligheidsvoorschriften Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking 10 en 22 liter

Opslag Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.

Maximale gebruikstermijn 12 maanden (in onaangebroken verpakking)

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.