

Wijzotex Mat

Producttypering

Makkelijk te verwerken, matte, oplosmiddelvrije en waterverdunbare, gladde muurverf voor binnen, op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel.

- Makkelijk te verwerken
- Goede dekkracht
- Schrobvastheidsklasse 2
- Dampdoorlatend

Met de duurzame muurverven van Wijzonol maakt u altijd een bewuste keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw schilderwerk, maar draagt tevens bij aan een lager verbruik van fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen. Gemaakt door mensen met een passie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee dragen wij samen bij aan onze toekomstige generatie.

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en pleisterwerk, plaatmateriaal e.d. binnen. Toepasbaar op onbehandelde en met acrylaat muurverf behandelde ondergronden. Ook geschikt voor beschut buitenwerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit, RAL 9010, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Hernieuwbaar o.b.v. innovatieve zetmeeltechnologie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,46 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 117 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 37 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na 4 uur
Glansgraad	Mat
Schrobvastheid	Klasse 2, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Verwerking

Applicatie	Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of verwarmd)
Spuitgegevens	Airless luchtondersteund
	Druk : materiaal; 10 - 15 MPa (100-150 bar)
	: lucht; 0,2 MPa (2 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
	Verdunning : geen
	Airless
	Druk : 20 MPa (200 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
	Verdunning : geen
	Airless verwarmd (40°C)
	Druk : 15 - 17 MPa (150-170 bar)
	Opening : 0,017 - 0,019 inch
Verdunning : geen	
Verdunning	Water
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Praktisch rendement	6-9 m ² /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen

Milieu en gezondheid

Vlampunt	Geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	1, 2,5, 5 en 10 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwollet 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Systemopbouw

De ondergrond moet voor behandeling winddroog (max. 4% vocht), vast, voldoende zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementhuid van beton verwijderen; licht poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzotex Mat.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzotex Mat.