



# Wijzonol ECO Onecoat

Concept II in 1 arbeidsgang

- in 1 arbeidsgang gereed
- snelle doordroging
- zeer goede vulling en dekking
- toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- KOMO certificaatnrs. 32983 en 33200
- extreem hoog laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans



**Wijzonol**

vakverf sinds 1916

# Wijzonol ECO Onecoat

Uniek product: Grond- en voorlak in één arbeidsgang

De grond- en voorlak die nog ontbrak in ieder assortiment met industriële grond- en voorlakken. Vanaf nu is het mogelijk om in één arbeidsgang te voldoen aan de eisen van Concept I en II met een tijdsbesparing van wel 30% op het applicatieproces. De ideale combinatie van een extreem standvermogen, mooie vloeï en een snelle doordroging maakt de Wijzonol ECO Onecoat tot een uniek product. Daarmee voldoet het aan de wens van de timmerindustrie: een hogere productiecapaciteit door tijdwinst in het applicatieproces. Wijzonol ECO Onecoat is ook probleemloos inzetbaar in combinatie met Wijzonol ECO Topcoat A Gloss en is daardoor ook toepasbaar voor geveltimmerwerk volgens Concept III.



## Meest gunstige Procesconditie

Applicatie	spuiten	
Tijd DIN cupmeting		n.v.t.
Natte laagdikte		300-400 µm
Flash off (per laag)	temp	> 15°C
	RV	> 40%
	luchtsnelheid	nee
	tijd	> 20 min.
Drogen (per laag)	stralingswarmte	nee
	temp	> 15°C
	RV	< 60%
	luchtsnelheid	≥ 0,2 m/s
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee
	tijd	> 16 uur
		120-160 µm
Doordrogen	temp	> 15°C
	RV	< 60%
	tijd	≥ 48 uur
Totale droge laagdikte		120-160 µm

Laag 1 - ECO Onecoat