



Wijzonol ECO Primer A

De perfecte basis op nieuw hout

- snelle doordroging
- zeer goede vulling en dekking
- toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- KOMO certificaatnrs. 32983 en 33200
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans



Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECO Primer A

Multi-inzetbare grond- en voorlak voor Concept I en II

Niet weg te denken uit ons assortiment industriële grond- en voorlakken: de ongecompliceerde Wijzonol ECO Primer A op basis van 100% acrylaat. De beste keuze in situaties waar snelheid geboden is. Deze volledig waterverdunbare primer vermindert door de snelle (door)droging de kans op verkleving tijdens opslag of transport. Wijzonol ECO Primer A kan in verschillende systemen probleemloos ingezet worden in combinatie met Wijzonol ECO Flowcoat en Wijzonol ECO Topcoat A en is daardoor toepasbaar voor geveltimmerwerk volgens Concept I, II en III.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer A	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	150 µm	
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	nee
		temp	> 15°C
		RV	< 60%
luchtsnelheid		≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee	
	tijd	≥ 4 uur	
Droge laagdikte		60 µm	

Laag 2 - ECO Primer A	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	150 µm	
	Flash off (per laag)	temp	> 15°C
		RV	> 40%
		luchtsnelheid	nee
		tijd	> 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	geen
		temp	> 15°C
		RV	< 60%
luchtsnelheid		≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	nee	
	tijd	≥ 4 uur	
Droge laagdikte		60 µm	

Doordrogen	temp	> 15°C
	RV	< 60%
	tijd	≥ 40 uur
Totale droge laagdikte		120-160 µm

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl



VI - 180226

Wijzonol

vakverf sinds 1916