



# Wijzonol ECO Primer S

De solide grondlak voor de  
timmerindustrie

- goede doordroging
- zeer goede vulling en dekking
- toepasbaar conform BRL 0801 en 0814
- KOMO certificaatnr. 32983
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans
- universeel overschilderbaar
- lage zijdeglans

**Wijzonol**

**vakverf sinds 1916**

# Wijzonol ECO Primer S

De beste basis voor geveltimmerwerk in Concept I

Voor de timmerfabrikant die vooral levert volgens Concept I is Wijzonol ECO Primer S een uitkomst. Deze primer heeft alles wat u van een solide grondlak mag verwachten: een uitstekende vulling en dekking, een snelle droging en een oppervlak dat zich fijn laat schuren. En uiteraard: universeel overschilderbaar.

Met twee lagen en een totale laagdikte van 100 micrometer voldoet het geveltimmerwerk moeiteloos aan de BRL 0814 richtlijnen en wordt het op de bouw met open armen ontvangen. En daarmee hebt u als leverancier meteen een streepje voor want aannemers zien graag producten die tegen een stootje kunnen en niet te veeleisend zijn als het om het moment van afwerking gaat. Met Wijzonol ECO Primer S levert u timmerwerk van optimale kwaliteit.



## Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Primer S	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	110 - 140 µm	
	Flash off (per laag)	temp	≥ 15°C
		RV	50 - 80%
		luchtsnelheid	nihil
		tijd	10 - 15 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	n.v.t.
		temp	≥ 15°C
		RV	< 75%
luchtsnelheid		> 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	n.v.t.	
	tijd	> 4 uur	
		40 - 50 µm	

Laag 2 - ECO Primer S	Applicatie spuiten		
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.	
	Natte laagdikte	110 - 140 µm	
	Flash off (per laag)	temp	≥ 15°C
		RV	50 - 80%
		luchtsnelheid	nihil
		tijd	10 - 15 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte	n.v.t.
		temp	≥ 15°C
		RV	< 75%
luchtsnelheid		> 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte	n.v.t.	
	tijd	> 4 uur	
		40 - 50 µm	

Doordrogen	temp	≥ 15°C
	RV	< 75%
	tijd	> 48 uur
Totale droge laagdikte		80 - 100 µm

### Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
T. 038 - 429 11 00, [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)



certificaatnummer:  
**32983**

V11-180314

# Wijzonol

**vakverf** sinds 1916