



# Wijzonol ECO Transparant Glans en Zijdeglans

Transparante voor- en aflak  
voor de timmerindustrie

- snelle droging
- hoge elasticiteit
- toepasbaar conform BRL 0801 en 0817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar
- hoog laagdiktebereik
- goed glansbehoud
- universeel overschilderbaar

**Wijzonol**

vakverf sinds 1916

# Wijzonol ECO Transparant Glans en Zijdeglans

Hoogwaardig transparant voor- en aflakstelsel voor  
geveltimmerwerk volgens Concept II en III

Wijzonol ECO Transparant is een transparant verfsysteem op basis van innovatieve acrylaat core-shell technologie. Dat klinkt ingewikkeld, maar het blijkt in de praktijk vooral erg eenvoudig: dit product is toepasbaar in voor- en aflaksystemen. Of u nu levert volgens Concept II of III: de handelingen en logistiek zijn hetzelfde.

Wijzonol ECO Transparant heeft een hoge elasticiteit en een goed glansbehoud. De coating is leverbaar in een glans- en zijdeglansuitvoering en in beide gevallen is een gemiddelde levensduur van twee jaar makkelijk haalbaar. Wijzonol ECO Transparant is verkrijgbaar in 6 tinten, die zijn ondergebracht in een speciale 3400-serie.

Hiermee ziet de opdrachtgever en/of architect precies wat het effect van een kleur is in combinatie met verschillende houtsoorten: what you see is what you get!



## Meest gunstige Procesconditie

Laag 2 - ECO Transparant	Applicatie		spuiten	
	Tijd DIN cupmeting			n.v.t.
	Natte laagdikte			175 µm
	Flash off (per laag)	temp		> 15°C
		RV		> 40%
		luchtsnelheid		nee
		tijd		≥ 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte		nee
		temp		≥ 15°C
		RV		≤ 60%
luchtsnelheid			≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte		nee	
	tijd		≥ 4 uur	
			70 µm	
Laag 2 - ECO Transparant	Applicatie		spuiten	
	Tijd DIN cupmeting			n.v.t.
	Natte laagdikte			175 µm
	Flash off (per laag)	temp		> 15°C
		RV		> 40%
		luchtsnelheid		nee
		tijd		≥ 20 min.
	Drogen (per laag)	stralingswarmte		nee
		temp		≥ 15°C
		RV		≤ 60%
luchtsnelheid			≥ 0,2 m/s	
Droge laagdikte	stralingswarmte		nee	
	tijd		≥ 16 uur	
			70 µm	
Doordrogen	temp		≥ 15°C	
	RV		≤ 75%	
	tijd		≥ 32 uur	
Totale droge laagdikte			140 µm	

### Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Postbus 205, 8000 AE Zwolle  
T. 038 - 429 11 00, [www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)



certificaatnummer:  
**33200**

VI - 180226

# Wijzonol

**vakverf** sinds 1916