

Informatie voor de aannemer/eindverwerker

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept III, KOMO-gecertificeerd Wijzonol aflaksysteem. Het aangebrachte verfsysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale aflaksysteem minimaal 120 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

katern 73 Montage in de bouw

Het is mogelijk dat het geveltimmerwerk (zowel binnen als buiten) beschadigd raakt tijdens de bouwfase. Wij adviseren eventuele beschadigingen direct na plaatsing op de bouwplaats te herstellen in de vereiste laagdikte van het fabrieksmatig aangebrachte aflaksysteem conform onderstaande:

- Beschadigde dorpels en/of stijlen geheel reinigen.
- Beschadigingen licht schuren (matten), opzuiveren en stofvrij maken.
- Waar nodig beschadigingen repareren met een voor dit doel geschikt vulmiddel en volgens voorschrift van de betreffende fabrikant.
- Beschadigingen in meerdere lagen bijwerken met Wijzonol AQUA Systeemverf (in de vereiste laagdikte). Vanuit esthetisch oogpunt kan het geheel overschilderen van bijgewerkte stijlen en/of dorpels noodzakelijk zijn.

Let op

- De Wijzonol AQUA Systeemverf niet verwerken onder 8°C (omgevings- en ondergrondtemperatuur) en bij een luchtvochtigheid boven de 85%. Bij deze omstandigheden dient er gebruik gemaakt te worden van de LBH SDT Ultra Grondlak, i.c.m. de LBH SDT Ultra Hoogglanslak.
- Wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer	Kleurklasse

Behandeladvies

Wij adviseren u om het geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandel-schema:

Kleurklasse 1 = gunstig (temperatuurstijging < 36°C)																	
	Jaren na oplevering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reinigen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspecteren					●								●				
Overschilderbeurt									●								●

Kleurklasse 2 = normaal (temperatuurstijging tussen 36-44°C)

	Jaren na oplevering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reinigen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspecteren				●						●						●	
Overschilderbeurt							●						●				

Kleurklasse 3 = ongunstig (temperatuurstijging > 44°C)

	Jaren na oplevering																
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Reinigen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inspecteren			●				●				●				●		
Overschilderbeurt					●				●				●				●

Bovenstaande behandelingschema's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar info@wijzonol.nl. Raadpleeg ook eens de website www.wijzonol.nl.

Voor de verwerkingsvoorschriften van LBH SDT Ultra Grondlak, LBH SDT Ultra Hoogglanslak, AQUA Hechtprimer Bioseries en AQUA Zijdeglans verwijzen wij u naar:

[productpagina LBH SDT Ultra Grondlak](#)

[productpagina LBH SDT Ultra Hoogglanslak](#)

[productpagina AQUA Hechtprimer Bioseries](#)

[productpagina AQUA Zijdeglans](#)