

Informatie voor de aannemer/eindverwerker

Wijzonol

vakverf sinds 1916

Geachte relatie,

Het geveltimmerwerk van dit project is fabrieksmatig voorzien van een Concept II, KOMO- gecertificeerd Wijzonol transparant voorlaksysteem. Het aangebrachte transparante voorlaksysteem voldoet aan de eisen welke gesteld zijn in de door SKH gepubliceerde BRL 0817, dit houdt in dat:

- De laagdikte van het totale voorlaksysteem minimaal 140 micrometer bedraagt.
- Transport, opslag en montage van het geveltimmerwerk dient te geschieden volgens de normen die zijn beschreven in de KVT, katern 72 en 73.

Aanvullende informatie over de KVT katernen:

katern 72 Transport, opslag en verwerking naar en op de bouwplaats

katern 73 Montage in de bouw

Toegepaste kleuren op dit project

Bouwdeel	Kleurnummer

Daarnaast is het van belang dat het geveltimmerwerk binnen 18 maanden wordt afgewerkt volgens onderstaand behandeladvies. Wanneer dit behandeladvies niet wordt opgevolgd verwijzen wij naar de KVT, katern 81.2.

katern 81.2 Verftechnisch voorschrift

Behandeladvies

Wij adviseren u om het geveltimmerwerk te onderhouden volgens onderstaand behandelprogramma:

Jaren na oplevering	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aanvangsbeurt	•															
Reinigen		•		•		•		•		•		•		•		•
Inspecteren		•		•		•		•		•		•		•		•
Overschilderbeurt			•		•		•		•		•		•		•	

Bovenstaande behandelprogramma's zijn indicatief, e.e.a. is afhankelijk van bouwfase, kleurstelling, toegepaste houtsoort, situering en detaillering.

Aanvangsbeurt buitenwerk

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Eventueel beschadigde delen bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans in een kleur en laagdikte die overeenkomt met de industrieel aangebrachte totale droge verflaagdikte.
- Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans.

Aanvangsbeurt binnenwerk:

- Het geveltimmerwerk grondig reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. beschadigde delen tweemaal bijwerken met AQUA Blank. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met AQUA Blank.

Toelichting onderhoudssystemen

Reinigen

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.

Inspecteren en evt. bijwerken daar waar nodig

- Het geveltimmerwerk inspecteren op gebreken, zoals mechanische beschadigingen en defecte kitvoegen.
- Evt. waargenomen gebreken en beschadigingen plaatselijk reinigen, schuren (P220), bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen afwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans.

Let op; wanneer schilderwerk plaatselijk wordt bijgewerkt kunnen er lichte kleur- en glansverschillen ontstaan.

Overschilderbeurt

- Het geveltimmerwerk reinigen met een geschikt mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld Universol of St. Marc.
- Het geveltimmerwerk grondig en bij voorkeur machinaal schuren met schuurpapier P220.
- Evt. gebreken (bijvoorbeeld mechanische beschadigingen) herstellen met hiervoor geschikte vulmiddelen, volgens voorschrift van desbetreffende fabrikant.
- Het geheel grondig reinigen en stofvrij maken.
- Evt. gerepareerde delen tweemaal bijwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans. Tussentijds licht opschuren en stofvrij maken.
- De bijgewerkte delen licht opschuren, stofvrij maken en het geheel afwerken met Wijzonol Transparant UV Zijdeglans.

Heeft u vragen over het bovenstaande of heeft u behoefte aan vrijblijvende advisering, neemt u dan gerust contact op met Wijzonol. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de Verftechnische voorlichting: 038 – 4291100, of mailen naar info@wijzonol.nl. Raadpleeg ook eens de website www.wijzonol.nl.

Voor de verwerkingsvoorschriften van Wijzonol Transparant UV Zijdeglans en AQUA Blank verwijzen wij u naar:

[productpagina Transparant UV Zijdeglans](#)

[productpagina AQUA Blank](#)