



Transparante, matte, sneldrogende beperkt filmvormende beitsverf voor buiten op basis van acrylaat technologie, waterverdunbaar.

- Voor terras en tuin
- Vochtregulerend
- Buitenduurzaam tot 3 jaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Beperkte filmvorming
- Sterk impregnerend vermogen
- Uitstekende vloei

www: Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren

Toepassing

Situering

Toepassing

Buiten

Buiten, als grond-, tussen- en afwerklaag op hout (1-pot systeem). De ideale transparante beits voor al uw houten tuinmeubilair, tuinhuisjes, schuttingen, pergola's en gevelbetimmeringen. Ook zeer geschikt voor zachte hardhoutsoorten, zoals redwood en western red cedar, alsmede ruw vuren.

Kleuren

Kleuren

9 Standaardkleuren:

3105 Grenen

3110 Eiken

3120 Teak

3155 White wash

3160 Antraciet

3165 Zwart

3170 Grey wash

3180 Lichtgrijs

3190 Berkengroen

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel

Pigment

Dichtheid bij 20°C

Viscositeit bij 20°C

Vaste bestanddelen

Droogtijden (20°C / 65% R.V.)

Acrylaat technologie

Transparante ijzeroxydes en hoogwaardige pigmenten

Ca. 1 kg/dm³

Ca. 80 K.U.

Ca. 35 volume %

Stofdroog na ca. 0.5 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Mat, ca. 10 G.U. bij 60°

Glansgraad

Afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, bij meerdere lagen kan de glansgraad overgaan naar een zeer lage zijdeglans.

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Verwerking

Verdunning	Gebruiksklaar.
Reiniging gereedschap/apparatuur	Water.
Verwerkingstemperatuur / R.V.	Min. 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%.
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² /0,75l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode en de ondergrond 60-85% van het theoretisch rendement.
Laagdikte	20 micrometer droge laagdikte = ca. 57 micrometer natte laagdikte
Mengen	Voor gebruik goed roeren. De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden.

Onderhoud

Onderhoudstermijn	Tot 3 jaren																										
Onderhoudsjaren, verwachting	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Onderhoudsjaren</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> <th>11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Onderhoudsverwachting</td> <td>R/C</td> <td>R/C</td> <td>R/C</td> <td>H</td> <td>R/C</td> <td>R/C</td> <td>H</td> <td>R/C</td> <td>R/C</td> <td>H</td> <td>R/C</td> <td>R/C</td> </tr> </tbody> </table> <p>H = Herschilderbeurt, totaal B = Bijwerkbeurt R/C = Reinigings- en controlebeurt, incl. bijwerken van beschadigingen</p>	Onderhoudsjaren	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Onderhoudsverwachting	R/C	R/C	R/C	H	R/C	R/C	H	R/C	R/C	H	R/C	R/C
Onderhoudsjaren	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
Onderhoudsverwachting	R/C	R/C	R/C	H	R/C	R/C	H	R/C	R/C	H	R/C	R/C															

Milieu en gezondheid

Vlampunt (°C)	Niet van toepassing.
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.
EU grenswaarde VOS	EU-grenswaarde voor dit product A/e: 130 g/l 2010. Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.

Artikelgegevens

Verpakkingen	0.75L, 2.5L
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 Maanden in onaangebroken verpakking.

Systemopbouw

Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

- reinigen/ontvetten en schuren
- gronden met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- voorlakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- aflakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren

Bestaand, buiten, behandeld, hout

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- plaatselijk gronden met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- plaatselijk of geheel voorlakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- aflakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren

Toelichting op algemene behandelingsystemen

Deze algemene behandelingsystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelingsysteem toegepast moet worden. Voor een projectgericht verftechnisch advies kunt u contact opnemen met onze medewerkers, tel. (038) 429 11 00 of info@wijzonol.nl.

Regelmatig reinigen en bijwerken beschadigingen

Het jaarlijks regelmatig reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het behandelde bouwdeel en schilderwerk.

Hechting tussen verflagen

Tussen de lagen altijd schuren/matteren voor het verkrijgen van een goede onderlinge hechting van de verf/coatinglagen (m.u.v. muurverven).

Dauwpunt regelmatig bepalen

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Op een aanwezige vochtfilm (dauw) op de ondergrond mag geen verf/coating worden aangebracht. De hechting en filmvorming wordt hierdoor minder. Daarnaast heeft vocht een negatieve invloed op de droging en de glans.

Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Reparaties aan ondergronden, schilderwerk, aansluitvoegen/naden en beglazingssystemen uitvoeren met de voor dit doel geschikte producten volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant. Bij houtreparaties gaat onze voorkeur uit naar de producten van Renovaid B.V. en bij het afdichten van beglazingvoegen naar de Soudal Glaskit TS. Aansluitvoegen/naden bij binnenmuurverfwerk zijn prima af te dichten met de Soudal Acryrub CF2. Voor de aanvang van het schilderwerk de onderlinge verdraagzaamheid van de toe te passen producten beoordelen.

Voorbehandeling, houten ondergronden

Hout en houtachtig plaatmateriaal voor het aanbrengen van het verfsysteem ontdoen van vuil en eventueel verweerde en/of aangetaste delen, zodat een schone gezonde ondergrond wordt verkregen. Door scherpe kanten af te ronden wordt een langduriger bescherming van de ondergrond verkregen. Hout mag bij het behandelen max. 18% vocht bevatten.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle
Nederland

T 038 - 429 11 00
F 038 - 429 11 49
E info@wijzonol.nl
W www.wijzonol.nl

KVK nr.
05063228