



Universele en goed dekkende grondverf op basis van alkydhars voor binnen en buiten.

- Universeel overschilderbaar
- Prima dekking
- Goede hechting
- Makkelijk te schuren
- Eenvoudige verwerking

[productpagina Wijzonol Grondverf Alkyd](#)

### Toepassing

Buiten

Binnen

Buiten en binnen, voor nieuw, onbehandeld hout en voor bestaand schilderwerk zoals ramen, kozijnen, deuren, betimmering, trappen e.d. Deze grondverf trekt goed in de ondergrond, waardoor een goede hechting wordt verkregen.

### Kleuren

Kleuren

Wit

Grijs

### Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel

Alkydhars

Pigment

Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen

Dichtheid bij 20°C (kg/dm<sup>3</sup>), ca.

1,32

Viscositeit bij 20°C (K.U.), ca.

86

Vaste bestanddelen (volume %), ca.

62

Droogtijden (20°C / 65% R.V.)

Stofdroog na ca. 3 uur, overschilderbaar na ca. 18 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en de omgevingstemperatuur tijdens en na de applicatie.

Elasticiteit (mm)

5

Glansgraad

Lage zijdeglans, ca. 18 G.U. bij 60°

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

### Verwerking

Applicatie gereedschap

kwast  
roller

Verduunning

Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine.

|                                           |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reiniging gereedschap/apparatuur          | Terpentine.                                                                                                                                                                           |
| Verwerkingstemperatuur / R.V.             | Min. 8°C - max. 25°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%.                                                                                                   |
| Theoretisch rendement (m <sup>2</sup> /l) | 12 - 14                                                                                                                                                                               |
| Praktisch rendement                       | Afhankelijk van de applicatiemethode en de ondergrond 60-85% van het theoretisch rendement.                                                                                           |
| Laagdikte                                 | 40 micrometer droge laagdikte = ca. 65 micrometer natte laagdikte                                                                                                                     |
| Mengen                                    | Voor gebruik goed roeren.<br>De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden. |

### Onderhoud

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Onderhoudstermijn (jaren) | Ca. 1 (bij 2 lagen, als overgrondverf) |
|---------------------------|----------------------------------------|

### Milieu en gezondheid

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlampunt (°C)            | 41-52                                                                                                                                                                                                 |
| Veiligheidsvoorschriften | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen. |
| EU grenswaarde VOS       | EU-grenswaarde voor dit product A/d: 300 g/l 2010. Dit product bevat maximaal 300 g/l VOS.                                                                                                            |

### Artikelgegevens FenO

|                          |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakkingen (l)         | 1, 2.5                                                                                                                                                                                               |
| Opslag                   | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.                                                                                            |
| Maximale gebruikstermijn | Verwerken binnen 24 maanden na het op de verpakking vermelde chargenr. cijfers 1 en 2 = jaar, cijfers 3 en 4 = maand, cijfers 5 en 6 = dag van de maand. Uitgaande van een onaangebroken verpakking. |

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

# Productinformatieblad

## Wijzonol Grondverf Alkyd



Wijzonol Bouwverven B.V.  
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle  
Nederland

T : 038 - 429 11 00  
F : 038 - 429 11 49

[www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)  
[info@wijzonol.com](mailto:info@wijzonol.com)

KvK 05063228