



Transparante, matte, sneldrogende beperkt filmvormende beitsverf voor buiten op basis van acrylaat technologie, waterverdundbaar.

- Voor terras en tuin
- Vochtregulerend
- Buitenduurzaam tot 3 jaar
- Makkelijk verwerkbaar
- Beperkte filmvorming
- Sterk impregnerend vermogen
- Uitstekende vloeit

[productpagina Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren](#)

## Toepassing

Buiten

Buiten, als grond-, tussen- en afwerklaag op hout (1-pot systeem). De ideale transparante beits voor al uw houten tuinmeubilair, tuinhuisjes, schuttingen, pergola's en gevelbetimmeringen. Ook zeer geschikt voor zachte hardhoutsoorten, zoals redwood en western red cedar, alsmede ruw vuren.

## Kleuren

Kleuren

9 Standaardkleuren:

- 3105 Grenen
- 3110 Eiken
- 3120 Teak
- 3155 White wash
- 3160 Antraciet
- 3165 Zwart
- 3170 Grey wash
- 3180 Lichtgrijs
- 3190 Berkengroen

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel

Acrylaat technologie

Pigment

Transparante ijzeroxydes en hoogwaardige pigmenten

Dichtheid bij 20°C (kg/dm<sup>3</sup>), ca.

1

Viscositeit bij 20°C (K.U.), ca.

80

Vaste bestanddelen (volume %), ca.

35

Droogtijden (20°C / 65% R.V.)

Stofdroog na ca. 0.5 uur, overschilderbaar na ca. 4 uur.

De vermelde droogtijden zijn gemiddelden en o.a. afhankelijk van de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid.

Glansgraad

Mat, ca. 10 G.U. bij 60°

Afhankelijk van het aantal aangebrachte lagen, bij meerdere lagen kan de glansgraad overgaan naar een zeer lage zijdeglans.

N.B.: De eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Verwerking

|                                  |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicatie gereedschap           | kwast<br>roller                                                                                                                                                                       |
| Verdunning                       | Gebruiksklaar.                                                                                                                                                                        |
| Reiniging gereedschap/apparaat   | Water.                                                                                                                                                                                |
| Verwerkingstemperatuur / R.V.    | Min. 10°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%.                                                                                                              |
| Theoretisch rendement (m2/O,75l) | 11 - 13                                                                                                                                                                               |
| Praktisch rendement              | Afhankelijk van de applicatiemethode en de ondergrond 60-85% van het theoretisch rendement.                                                                                           |
| Laagdikte                        | 20 micrometer droge laagdikte = ca. 57 micrometer natte laagdikte                                                                                                                     |
| Mengen                           | Voor gebruik goed roeren.<br>De te behandelen ondergrond reinigen, ontvetten, schuren en stofvrij maken. Niet aanbrengen op een vochtige ondergrond of onder vochtige omstandigheden. |

Onderhoud

Onderhoudstermijn (jaren)Tot 3

|                       |     |     |     |   |     |     |   |     |     |   |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| Onderhoudsjaren       | 0   | 1   | 2   | 3 | 4   | 5   | 6 | 7   | 8   | 9 | 10  | 11  |
| Onderhoudsverwachting | R/C | R/C | R/C | H | R/C | R/C | H | R/C | R/C | H | R/C | R/C |

H = Herschilderbeurt, totaal  
B = Bijwerkbeurt  
R/C = Reinigings- en controlebeurt, incl. bijwerken van beschadigingen

Milieu en gezondheid

|                          |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlampunt (°C)            | Niet van toepassing.                                                                                                                                                                                  |
| Veiligheidsvoorschriften | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen. |
| EU grenswaarde VOS       | EU-grenswaarde voor dit product A/e: 130 g/l 2010. Dit product bevat maximaal 130 g/l VOS.                                                                                                            |

Artikelgegevens

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpakkingen (l)         | 0.75, 2.5                                                                                                 |
| Opslag                   | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden. |
| Maximale gebruikstermijn | 12 Maanden in onaangebroken verpakking.                                                                   |

### Systeemopbouw

#### Nieuw, buiten, onbehandeld, hout

- reinigen/ontvetten en schuren
- gronden met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- voorlakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- aflakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren

#### Bestaand, buiten, behandeld, hout

- ondeugdelijke verflagen verwijderen
- reinigen/ontvetten en grondig schuren/matteren
- plaatselijk gronden met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- plaatselijk of geheel voorlakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren
- aflakken met Wijzonol Transparant Tuinbeits standaardkleuren

#### Toelichting op algemene behandelingssystemen

Deze algemene behandelingsystemen zijn een indicatie. De te behandelen ondergrond en de eisen aan de afwerking bepalen welk behandelingsstelsel toegepast moet worden. Voor een projectgericht verftechnisch advies kunt u contact opnemen met onze medewerkers, tel. (038) 429 11 00 of [info@wijzonol.nl](mailto:info@wijzonol.nl).

#### Regelmatig reinigen en bijwerken beschadigingen

Het jaarlijks regelmatig reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het behandelde bouwdeel en schilderwerk.

#### Hechting tussen verflagen

Tussen de lagen altijd schuren/matteren voor het verkrijgen van een goede onderlinge hechting van de verf/coatinglagen (m.u.v. muurverven).

#### Dauwpunt regelmatig bepalen

Bij het verwerken bij lage temperaturen het dauwpunt regelmatig bepalen. Op een aanwezige vochtfilm (dauw) op de ondergrond mag geen verf/coating worden aangebracht. De hechting en filmvorming wordt hierdoor minder. Daarnaast heeft vocht een negatieve invloed op de droging en de glans.

#### Reparaties en verdraagzaamheid met verf

Reparaties aan ondergronden, schilderwerk, aansluitvoegen/naden en beglazingssystemen uitvoeren met de voor dit doel geschikte producten volgens de voorschriften van de betreffende fabrikant. Bij houtreparaties gaat onze voorkeur uit naar de producten van Renovaid B.V. en bij het afdichten van beglazingvoegen naar de Soudal Glaskit TS. Aansluitvoegen/naden bij binnenmuurverfwerk zijn prima af te dichten met de Soudal Acryrub CF2. Voor de aanvang van het schilderwerk de onderlinge verdraagzaamheid van de toe te passen producten beoordelen.

#### Voorbehandeling, houten ondergronden

Hout en houtachtig plaatmateriaal voor het aanbrengen van het verfsysteem ontdoen van vuil en eventueel verweerde en/of aangetaste delen, zodat een schone gezonde ondergrond wordt verkregen. Door scherpe kanten af te ronden wordt een langduriger bescherming van de ondergrond verkregen. Hout mag bij het behandelen max. 18% vocht bevatten.

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.



Wijzonol Bouwverven B.V.  
Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf  
Russenweg 14  
Postbus 205  
8000 AE Zwolle  
Nederland

T : 038 - 429 11 00  
F : 038 - 429 11 49

[www.wijzonol.nl](http://www.wijzonol.nl)  
[info@wijzonol.com](mailto:info@wijzonol.com)

KvK 05063228