



Wijzonol ECO Flowcoat

De perfecte basis op nieuw hout

- snelle droging
- hoge indringing
- toepasbaar conform BRL O801 en O817
- KOMO certificaatnr. 33200
- waterverdunbaar



Wijzonol

vakverf sinds 1916

Wijzonol ECO Flowcoat

Snel, efficiënt en van topkwaliteit

De keuze voor flowcoating heeft alles te maken met snelheid en efficiency. Deze geautomatiseerde manier van coaten levert een forse tijdswinst op in vergelijking met handmatig spuiten en heeft een ongekend hoog rendement omdat overspray wordt opgevangen, gefilterd en opnieuw gebruikt. Met deze specifieke eigenschappen in gedachten, heeft Wijzonol de ECO Flowcoat ontwikkeld. Voor de timmerfabrikant die snelheid en efficiency wil combineren met de best denkbare kwaliteit van afwerking.

Wijzonol ECO Flowcoat onderscheidt zich door een zeer hoge indringing en opvulling van de poriën en een gelijkmatige laagdikte, zelfs op de moeilijk bereikbare plekken. Deze oplosmiddelvrije alkydemulsie is sneldrogend en universeel overschilderbaar. Wijzonol ECO Flowcoat is in combinatie met een tweede laag Wijzonol ECO Primer A of Wijzonol ECO Primer S(N) gecertificeerd volgens BRL 0801. Twee lagen Wijzonol ECO Flowcoat en 1 laag Wijzonol ECO Primer S(N) of ECO Primer A voldoet aan BRL 0817.



Meest gunstige Procesconditie

Laag 1 - ECO Flowcoat	Applicatie flowcoat	
	Tijd DIN cupmeting	12 sec./DIN 4
	Natte laagdikte	40 - 60 µm
	Flash off (per laag)	temp
		RV
		luchtsnelheid
		tijd
		stralingswarmte
	Drogen (per laag)	temp
		RV
Laag 2 - ECO Primer A		> 15°C
		> 60%
		0 m/s
		≥ 20 min.
		nee
		> 15°C
		< 60%
		≥ 0,2 m/s
		nee
		≥ 2 uur
Laag 3 - ECO Topcoat A Gloss / Satin	Droge laagdikte	ca. 10 - 15 µm
	Applicatie spuiten	
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.
	Natte laagdikte	150 µm
	Flash off (per laag)	temp
		RV
		luchtsnelheid
		tijd
		stralingswarmte
	Drogen (per laag)	temp
Laag 3 - ECO Topcoat A Gloss / Satin		> 15°C
		< 60%
		≥ 0,2 m/s
		nee
		> 16 uur
	Droge laagdikte	60 µm
	Applicatie spuiten	
	Tijd DIN cupmeting	n.v.t.
	Natte laagdikte	150 µm
	Flash off (per laag)	temp
Laag 3 - ECO Topcoat A Gloss / Satin		> 15°C
		> 40%
		0 m/s
		20 min.
		nee
		> 15°C
		< 60%
		≥ 0,2 m/s
		nee
		4 uur
Laag 3 - ECO Topcoat A Gloss / Satin	Droge laagdikte	50 µm
	Doordrogen	temp
		RV
		tijd
		> 15°C
		< 60%
		> 68 uur
	Totale droge laagdikte	120 µm

Wijzonol Bouwverven B.V.

Onderdeel van Koninklijke Van Wijhe Verf
Postbus 205, 8000 AE Zwolle
T. 038 - 429 11 00, www.wijzonol.nl



certificaatnummer:
33200

V2 - 190401

Wijzonol

vakverf sinds 1916